



FT
Catégorie IV

KIT DE RESINE EPOXY ALIMENTAIRE

Description

Ce kit est homologué pour le contact alimentaire et possède d'excellentes propriétés de protection anticorrosion. Ce système vous permettra de réaliser entre autres des revêtements pour la protection de canalisation, le cuvelage ainsi que des décors d'aquarium ou de vivarium.

Propriétés

	RÉSINE 4070 AL	DURCISSEUR 4078 AL	MÉLANGE
ASPECT	Liquide blanc	Liquide légèrement jaune	Liquide blanc crème
DENSITE	1.35	1.25	1.3
DOSAGE	100 parts	42 PARTS	-
TEMPS DE TRAVAIL à 25°C	-	-	30 minutes
DURCISSEMENT COMPLET à 25°C	-	-	7 jours
TENUE EN TEMPÉRATURE	-	-	60°C

Toutes les fiches sont disponibles sur <http://www.real-composites.com/>

Les renseignements et suggestions donnés dans cette fiche d'application sont basés sur des travaux personnels et nous les considérons fiables. Nous ne pouvons néanmoins être tenus pour responsable des caractéristiques ou résultats obtenus par l'usage qui est fait des produits ci-dessus.



FT
Catégorie IV

Application

Cette résine polymérise parfaitement dès +5°C, il est recommandé d'utiliser le système à une température proche de 20°C afin de faciliter le mélange et le débullage.

Celle-ci peut être appliquée à la brosse ou au rouleau à plus de 500 gr/m² par couche avec un bon rendu et sans coulures.

Après application de la première couche, sur-coucher dans un délai de 4h à 8h. Passé ce délai, un ponçage est nécessaire avant application de la nouvelle couche.

ATTENTION : Ne pas mélanger des quantités trop importantes. Le durcisseur étant assez réactif, une masse trop importante peut raccourcir considérablement la durée de vie en pot.

➤ STOCKAGE

Tenir les emballages hermétiquement fermés après utilisation dans un lieu ventilé à une température comprise entre 10°C et 35°C – idéalement 20°C.

➤ CONDITIONNEMENT

- Kit de 1 kg (700 grs net de résine + 300 grs net de durcisseur).

Toutes les fiches sont disponibles sur <http://www.real-composites.com/>

Les renseignements et suggestions donnés dans cette fiche d'application sont basés sur des travaux personnels et nous les considérons fiables. Nous ne pouvons néanmoins être tenus pour responsable des caractéristiques ou résultats obtenus par l'usage qui est fait des produits ci-dessus.