

## **MASTIC UNIVERSEL RENFORCÉ AUX FIBRES DE VERRE**

### **Description**

Mastic universel a deux composants renforcé aux fibres de verre pour monter des épaisseurs jusqu'à 1 cm sur modèle ou sur réparation composite. Il peut-être recouvert par un mastic de finition :

- Grande facilité d'application,
- Excellente adhérence,
- Prise rapide,
- Grande facilité de ponçage à sec.

### **Propriétés**

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspect</b>                    | Visqueux                                                                                                                          |
| <b>Teinte</b>                    | Jaune vert                                                                                                                        |
| <b>Type de liant</b>             | Polyester insaturé                                                                                                                |
| <b>Durcisseur</b>                | Péroxyde de benzoyle                                                                                                              |
| <b>Densité</b>                   | 1,64 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                            |
| <b>Point éclair</b>              | 34°C                                                                                                                              |
| <b>Temps de travail</b>          | 4 -6 min à 20°C pour 2% de durcisseur                                                                                             |
| <b>Ponçable et recouvrable</b>   | 15 à 25 min à 20°C pour 2% de durcisseur<br>Grain P80 - 200 à sec                                                                 |
| <b>Température d'application</b> | 18 à 25°C                                                                                                                         |
| <b>Conservation</b>              | 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 20°C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire. |

Toutes les fiches sont disponibles sur <http://www.resines-et-moulages.com/>



FT  
Catégorie I

## Application

Application sur tous les supports poreux (bois, mousse P.U.) et sur les stratifiés en polyester.

Il permet le rattrapage de forte épaisseur sans risque de fissuration.

## Conseil d'application

### ➤ PRÉPARATION DU SUPPORT

- Poncer, dépoussiérer et dégraisser le support.

### ➤ MISE EN ŒUVRE

- Mélanger 100g de mastic avec 2g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe de mastic pour 1 grain de café de durcisseur),
- Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale métallique par simple masticage de la partie à réparer.

### ➤ FINITION

- Attendre 15 à 25 minutes suivant l'épaisseur et le degré d'humidité avant de poncer,
- Utiliser le MASTIC POLYESTER DE FINITION pour les reprises de finition de la réparation,
- Après ponçage à sec, le produit peut recevoir des apprêts polyuréthane, polyester ainsi que tous les systèmes de finition pour carrosserie.

### ➤ Nettoyage des outils

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool. Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

### ➤ Conditionnement disponible :

- En kit de 1,950 kgs (inclus 50 g de durcisseur).

Toutes les fiches sont disponibles sur <http://www.resines-et-moulages.com/>

Les renseignements et suggestions donnés dans cette fiche technique sont basés sur des travaux personnels et nous les considérons fiables. Nous ne pouvons néanmoins être tenus pour responsable des caractéristiques ou résultats obtenus par l'usage qui est fait des produits ci-dessus.