



FT
Catégorie I

KIT MASTICOLLE EPOXY 3030 / 3036

Description

Mastic époxy applicable sous l'eau ou à sec pour jointer ou sceller.

Il vous permettra d'effectuer des réparations parfaitement étanches et résistantes sur bois, stratifié, acier et béton avec une adhérence exceptionnelle.

Propriétés

- Dosage 1/1 en poids et volume,
- Adhésif très puissant,
- Résistances mécaniques et chimiques élevées,
- Pas de retrait,
- Durcissement sans évaporation,
- Durcissement dans l'eau,
- Très bon durcissement à basse température.

➤ **Propriétés physiques**

Etat physique	
Résine 3030	Pâte
Durcisseur 3036	Pâte beige
Mélange	Pâte (coloris au choix)
Densité du mélange	1,75 gr/cm3
Rapport de dosage Résine + Durcisseur pondéral	1/1
Rapport de dosage Résine + Durcisseur volumique	1 / 1
Vie en pot sur 100 g à 25° C	15 min
Temps de travail en film à 25°C	20 à 40 min
Produit dur et ponçable à 25°C après	6h

Toutes les fiches sont disponibles sur <http://www.resines-et-moulages.com/>

Les renseignements et suggestions donnés dans cette fiche technique sont basés sur des travaux personnels et nous les considérons fiables. Nous ne pouvons néanmoins être tenus pour responsable des caractéristiques ou résultats obtenus par l'usage qui est fait des produits ci-dessus.



FT
Catégorie I

Application

- Grande facilité d'utilisation,
- Collage et scellement de toutes pièces,
- Réparation définitive de tous supports (béton, polyester, époxy, bois, etc ...),
- Grande sécurité d'emploi,
- Stockage sans restriction,
- Réparation et rebouchage de toutes tailles,
- Étanchéité parfaite du mastic,
- Permet des interventions sous l'eau ou à sec,
- Utilisable dans des conditions atmosphériques défavorables.

Conseil d'application

- Utiliser sur des surfaces non grasses et dépoussiérées,
- Respecter le dosage et bien mélanger les deux composants à l'aide d'une spatule,
- Le temps de durcissement est fonction de la température ambiante.

➤ Conditionnement disponible :

- En kit de 800 grs net (400 grs net de résine + 400 grs net de durcisseur),
- En kit de 2 kgs net (1 kg net de résine + 1 kg net de durcisseur).
- Des conditionnements plus importants sont disponibles sur commande.

Toutes les fiches sont disponibles sur <http://www.resines-et-moulages.com/>

Les renseignements et suggestions donnés dans cette fiche technique sont basés sur des travaux personnels et nous les considérons fiables. Nous ne pouvons néanmoins être tenus pour responsable des caractéristiques ou résultats obtenus par l'usage qui est fait des produits ci-dessus.