



FT
Catégorie I

KIT MASTIC EPOXY BI-COMPOSANT CARPOX

Description

Mastic utilisé pour la réparation des pièces en matière plastique comme les éléments de carrosserie (becquet, affaiblisseur, protection du côté), en impression 3D ...etc

Propriétés

Il a une bonne adhérence aux matières plastiques diverse. Il est recommandé de vérifier avant l'adhésion à cause de la multiplicité des matières plastiques en circulation.

➤ RAPPORT DE DOSAGE

Système	KIT MASTIC EPOXY BI-COMPOSANT CARPOX
Dosage en poids	1 / 1

Le rapport de dosage doit être respecté sans excès ni défaut. Le mélange doit être intime et homogène avant l'utilisation.

➤ RÉACTIVITE ET DURCISSEMENT

Références	KIT MASTIC EPOXY BI-COMPOSANT CARPOX
Temps de travail à 20 °C	8 min
Temps de ponçage à 20 °C	Environ 12 h

➤ Propriétés physiques

	Unités de mesure	Données
Densité	g-cm ³	1.874

Toutes les fiches sont disponibles sur <http://www.real-composites.com/>

Les renseignements et suggestions donnés dans cette fiche technique sont basés sur des travaux personnels et nous les considérons fiables. Nous ne pouvons néanmoins être tenus pour responsable des caractéristiques ou résultats obtenus par l'usage qui est fait des produits ci-dessus.



FT
Catégorie I

Conseil d'application

➤ Mise en œuvre

- Préparer soigneusement la surface à travailler en la débarrassant de la saleté et de la graisse,
- Poncer la surface avec un abrasif avant application,
- Dégraisser en passant un chiffon imbibé de solvant MEK,
- Mélanger la base avec le durcisseur au prorata de 1 pour 1,
- Après une période de séchage d'environ 12 heures, CARPOX est prêt à être poncé (P80-280).

Pour les températures en dessous de 15°C, le temps de durcissement est plus long. Ne pas utiliser en dessous de 5°C.

Les tubes sont à fermer soigneusement après usage pour éviter une formation de peau qui est causée par la combinaison des composants du durcisseur sous l'entrée de l'air

➤ Stockage

- A conserver à plus de 20°C dans des emballages fermés pendant au moins 12 mois.

➤ Conditionnement disponible

- 500 grammes (250 grammes de résine + 250 grammes de durcisseur).

Toutes les fiches sont disponibles sur <http://www.real-composites.com/>

Les renseignements et suggestions donnés dans cette fiche technique sont basés sur des travaux personnels et nous les considérons fiables. Nous ne pouvons néanmoins être tenus pour responsable des caractéristiques ou résultats obtenus par l'usage qui est fait des produits ci-dessus.